

Manuel d'Utilisation
Fascicule U4.8- : Post-traitement et analyses dédiées
Document : U4.83.01

Opérateur **POST_FATIGUE**

1 But

Calculer, en un point, le dommage de fatigue d'une structure soumise à une histoire de chargement.

A la différence de **CALC_FATIGUE**, **POST_FATIGUE** n'opère pas sur un champ mais sur un "signal" préalablement extrait d'un calcul ou défini par ailleurs.

Les diverses méthodes disponibles [R7.04.01] sont :

- méthodes basées sur des essais uniaxiaux : méthodes de Wöhler, Manson-Coffin et Taheri. Ces méthodes ont pour point commun de déterminer une valeur de dommage à partir de l'évolution au cours du temps d'une composante scalaire caractérisant, pour le calcul du dommage, l'état de contraintes ou de déformations de la structure. Pour ce faire, il faut extraire, par une méthode de comptage de cycles, les cycles élémentaires de chargement subis par la structure, déterminer le dommage élémentaire associé à chaque cycle et déterminer le dommage total par une règle de cumul linéaire,
- méthode de Lemaitre. Cette méthode permet de calculer le dommage à partir de la donnée du tenseur des contraintes et de la déformation plastique cumulée,
- critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos. Ces critères s'appliquent à des chargements uniaxiaux ou multiaxiaux périodiques. Ils fournissent une valeur de critère indiquant s'il y a dommage ou non.

Produit un concept de type `table`.

Table des matières

1 But 1	
2 Syntaxe	3
3 Opérandes	5
3.1 Opérande CHARGEMENT	5
3.2 Mot clé HISTOIRE = _F	5
3.2.1 Opérande SIGM	5
3.2.2 Opérande EPSI	5
3.2.3 Opérandes SIGM_XX / SIGM_YY / SIGM_ZZ / SIGM_XY / SIGM_XZ / SIGM_YZ	5
3.2.4 Opérande EPSP	6
3.2.5 Opérande TEMP	6
3.3 Opérande DELTA_OSCI	6
3.4 Mot clé COEF_MULT = _F	7
3.4.1 Opérande KT	7
3.5 Opérande COMPTAGE	8
3.6 Opérande CORR_KE	8
3.7 Opérande DOMMAGE	8
3.7.1 Méthodes basées sur des essais uniaxiaux : méthode de Wöhler, méthode de Manson-Coffin, méthodes de Taheri	8
3.7.2 Méthode de Lemaitre	11
3.8 Opérande CORR_SIGM_MOYE	11
3.9 Opérande TAHERI_NAPPE	12
3.10 Opérande TAHERI_FONC	12
3.11 Opérande MATER	12
3.12 Opérande CUMUL	12
3.13 Opérandes CRITERE	13
3.13.1 Critère de Crossland	13
3.13.2 Critère de Dang Van-Papadopoulos	13
3.13.3 Opérande COEF_CORR	14
3.14 Opérande INFO	14
3.15 Opérande TITRE	15
3.16 Table produite	15
4 Exemples	16
4.1 Calcul du dommage de Wöhler (avec correction de la contrainte moyenne)	16
4.2 Calcul du dommage de Taheri	17
4.3 Calcul des critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos	19
4.4 Calcul du dommage de Lemaitre	20

2 Syntaxe

```
tabl_post_fatig = POST_FATIGUE (  
% si chargement purement uniaxial (ou considéré comme uniaxial)  
  
  ♦ / CHARGEMENT = 'UNIAXIAL' ,  
  
    ♦ HISTOIRE = _F (   
                                ♦ / SIGM = histsigm      [fonction]  
                                / EPSI = histepsi      [fonction]  
                                ),  
  
    ♦ COMPTAGE = / 'RAINFLOW' ,  
                / 'RCCM' ,  
                / 'NATUREL' ,  
  
    ◇ DELTA_OSCI = / delta , [R]  
                  / 0. , [DEFAULT]  
  
    ◇ COEF_MULT = _F ( ♦ KT = kt ), [R]  
  
    ◇ CORR_KE = 'RCCM' ,  
  
    ◇ DOMMAGE = / 'WOHLER' ,  
                / 'MANSON_COFFIN' ,  
                / 'TAHERI_MANSON' ,  
                / 'TAHERI_MIXTE' ,  
  
    ◇ MATER = mater ,  
  
    ◇ CORR_SIGM_MOYE = / 'GOODMAN' ,  
                      / 'GERBER' ,  
  
    ◇ TAHERI_NAPPE = fnappe , [fonction]  
    ◇ TAHERI_FONC = ffonc , [fonction]  
  
    ◇ CUMUL = 'LINEAIRE' ,  
  
% Finsi
```

Titre : *Opérateur POST_FATIGUE*
Auteur(s) : **A.M. DONORE**

Date : 30/01/03
Clé : U4.83.01-D Page : 4/22

```
% si chargement périodique (pour fatigue à grands nombres de cycles et
pour des cycles périodiques)

♦ / CHARGEMENT = 'PERIODIQUE' ,

♦ HISTOIRE = _F (
    ♦ SIGM_XX = fxx , [fonction]
    ♦ SIGM_YY = fyy , [fonction]
    ♦ SIGM_ZZ = fzz , [fonction]
    ♦ SIGM_XY = fxy , [fonction]
    ◇ SIGM_XZ = fxz , [fonction]
    ◇ SIGM_YZ = fyz , [fonction]
)

♦ CRITERE = / 'CROSSLAND' ,
            / 'PAPADOPOULOS' ,

◇ DOMMAGE = 'WOHLER' ,

◇ MATER = mater , [mater]

◇ COEF_CORR = / corr , [R]
              / d0/τ0 , [DEFAULT]

% Finsi
% si chargement quelconque (endommagement de Lemaitre)

♦ / CHARGEMENT = 'QUELCONQUE' ,

♦ HISTOIRE = _F (
    ♦ SIGM_XX = fxx , [fonction]
    ♦ SIGM_YY = fyy , [fonction]
    ♦ SIGM_ZZ = fzz , [fonction]
    ♦ SIGM_XY = fxy , [fonction]
    ◇ SIGM_XZ = fxz , [fonction]
    ◇ SIGM_YZ = fyz , [fonction]
    ♦ EPSP = p , [fonction]
    ♦ TEMP = temp , [fonction]
)

♦ DOMMAGE = 'LEMAITRE' ,

♦ MATER = mater ,

◇ CUMUL = 'LINEAIRE' ,

% Finsi

◇ INFO = / 1, [DEFAULT]
         / 2,

◇ TITRE = titre [l_Kn]

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande CHARGEMENT

Ce mot clé permet à l'utilisateur de préciser le type de chargement traité. Le chargement peut être 'UNIAXIAL', 'PERIODIQUE' ou 'QUELCONQUE'. A chaque chargement correspond sa (ou ses) méthode(s) d'évaluation du dommage par fatigue.

3.2 Mot clé HISTOIRE

Ce mot clé regroupe toute la phase de définition de l'histoire de chargement.

Suivant la méthode de calcul du dommage, l'histoire de chargement peut être l'évolution :

- d'une valeur de contrainte ou de déformation uniaxiale au cours du temps,

Remarque :

*Cela ne signifie pas que le chargement ne peut pas être multiaxial, mais seulement que pour le calcul du dommage, le chargement est caractérisé par l'évolution d'une composante scalaire, au cours du temps (von Mises signé, invariant d'ordre 2 signé, ...). C'est l'évolution de cette composante scalaire que l'utilisateur doit fournir à la commande *POST_FATIGUE*.*

- du tenseur de contraintes au cours du temps,
- du tenseur de contraintes, de la déformation plastique cumulée et de la température au cours du temps.

3.2.1 Opérande SIGM

◇ `SIGM = histsigm,`

Nom de la fonction décrivant l'histoire du chargement en contraintes en un point. C'est une fonction du paramètre `INST`, qui donne l'évolution au cours du temps d'une composante scalaire caractérisant l'état de contraintes de la structure.

Cet opérande est obligatoire pour le calcul du dommage par une méthode de `WOHLER`.

3.2.2 Opérande EPSI

◇ `EPSI = histepsi,`

Nom de la fonction décrivant l'histoire du chargement en déformations en un point. C'est une fonction du paramètre `INST`, qui donne l'évolution au cours du temps d'une composante scalaire caractérisant l'état de déformations de la structure.

Cet opérande est obligatoire pour le calcul du dommage par les méthodes de `MANSON_COFFIN` ou `TAHERI_MANSON` ou `TAHERI_MIXTE`.

3.2.3 Opérandes `SIGM_XX` / `SIGM_YY` / `SIGM_ZZ` / `SIGM_XY` / `SIGM_XZ` / `SIGM_YZ`

Noms des fonctions décrivant l'histoire de chaque composante du tenseur des contraintes au cours du temps. Chaque fonction dépend du paramètre `INST`. Toutes les fonctions doivent être définies pour les mêmes instants.

En 2D sont obligatoires les opérandes `SIGM_XX`, `SIGM_YY`, `SIGM_ZZ` et `SIGM_XY`.

En 3D sont obligatoires les opérandes `SIGM_XX`, `SIGM_YY`, `SIGM_ZZ`, `SIGM_XY`, `SIGM_XZ` et `SIGM_YZ`.

3.2.4 Opérande EPSP

◇ EPSP = p,

Nom de la fonction décrivant l'histoire de la déformation plastique cumulée au cours du temps, uniquement pour le calcul du dommage de LEMAITRE.

Cette fonction dépend du paramètre INST et doit être définie pour les mêmes instants que les fonctions décrivant l'histoire des composantes du tenseur des contraintes.

L'opérande EPSP doit être utilisé conjointement aux opérandes SIGM_XX, ...

3.2.5 Opérande TEMP

◇ TEMP = temp,

Nom de la fonction décrivant l'histoire de la température au cours du temps, uniquement pour le calcul du dommage de LEMAITRE. Elle sert dans ce cas à déterminer la valeur des caractéristiques mécaniques (module d'Young E , coefficient de Poisson ν et paramètre matériau S) aux instants de calcul du dommage.

Cette fonction dépend du paramètre INST et doit être définie pour les mêmes instants que les fonctions décrivant l'histoire des composantes du tenseur des contraintes.

L'opérande TEMP doit être utilisé conjointement aux opérandes EPSP, SIGM_XX,...

3.3 Opérande DELTA_OSCI

◇ DELTA_OSCI = delta,

Filtrage de l'histoire du chargement. Dans tous les cas, si la fonction reste constante ou décroissante sur plus de deux points consécutifs on supprime les points intermédiaires pour ne garder que les deux points extrêmes. Puis, on supprime de l'histoire de chargement les points pour lesquels la variation de la valeur de la contrainte est inférieure à la valeur delta. Par défaut delta est égal à zéro, ce qui revient à garder toutes les oscillations du chargement, même celles de faible amplitude.

Exemple : Considérons l'histoire de chargement suivante :

N° point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instant	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Chargement	4.	7.	2.	10.	9.6	9.8	5.	9.	3.	4.	2.	2.4	2.2	12.	5.
N° point	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Instant	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
Chargement	11.	1.	4.	3.	10.	6.	8.	12.	4.	8.	1.	9.	4.	6.	

L'extraction des pics de cette histoire de chargement, avec une valeur de $\Delta\sigma$ de 0.9 conduit à détruire toutes les oscillations d'amplitude inférieure à 0.9. Ce qui conduit à l'histoire de chargement suivante :

N° point	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19
Instant	0.	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Chargement	4.	7.	2.	10.	5.	9.	3.	4.	2.	12.	5.	11.	1.	4.	3.
N° point	20	21	23	24	25	26	27	28	29						
Instant	19.	20.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.						
Chargement	10.	6.	12.	4.	8.	1.	9.	4.	6.						

On a supprimé :

- le point 5 car $\Delta\sigma = |\sigma(5) - \sigma(4)| < 0.9$,
- le point 6 car $\Delta\sigma = |\sigma(6) - \sigma(4)| < 0.9$,
- le point 12 car $\Delta\sigma = |\sigma(12) - \sigma(11)| < 0.9$,
- le point 13 car $\Delta\sigma = |\sigma(13) - \sigma(11)| < 0.9$.

De même on supprime le point 22 car l'histoire de chargement est croissante entre les points 21, 22 et 23 et donc on ne garde que les points extrêmes.

3.4 Mot clé COEF_MULT

◇ COEF_MULT = _F

Ce mot clé facteur regroupe les coefficients d'amplification de l'histoire de chargement. Pour l'instant, un seul coefficient multiplicateur de l'histoire de chargement est disponible : le coefficient de concentration de contraintes K_T .

Des valeurs du coefficient de concentration de contraintes sont disponibles dans le RCC_M.

3.4.1 Opérande K_T

◇ $K_T = k_t$

k_t est le coefficient de concentration de contraintes qui dépend de la géométrie de la pièce, de la géométrie d'un éventuel défaut et du type de chargement. Ce coefficient est utilisé pour appliquer à l'histoire de chargement "filtrée" une homothétie de rapport k_t .

3.5 Opérande COMPTAGE

◆ COMPTAGE =

Pour pouvoir calculer le dommage subi par une structure, il faut préalablement extraire les cycles élémentaires de l'histoire de chargement. Pour cela de nombreuses méthodes sont disponibles. Dans *Code_Aster*, trois méthodes ont été programmées.

/ 'RAINFLOW' ,

Méthode de comptage des étendues en cascade ou méthode de RAINFLOW (recommandation AFNOR A03-406 de novembre 1993) pour l'extraction des cycles élémentaires de l'histoire de chargement [R7.04.01].

/ 'RCCM' ,

Méthode du RCC-M [R7.04.01].

/ 'NATUREL' ,

Méthode dite naturelle qui consiste à générer les cycles dans l'ordre de leur application [R7.04.01].

3.6 Opérande CORR_KE

◇ CORR_KE = 'RCCM' ,

Cet opérande permet de tenir compte d'un coefficient de concentration élasto-plastique K_e , qui est défini par le RCC-M comme étant le rapport entre l'amplitude de déformation réelle et l'amplitude de déformation déterminée par une analyse élastique.

$$\begin{aligned}
 K_e &= 1 && \text{si} && \Delta\sigma < 3S_m \\
 K_e &= 1 + (1-n) \left(\Delta\sigma / 3S_m - 1 \right) / (n(m-1)) && \text{si} && 3S_m < \Delta\sigma < 3mS_m \\
 K_e &= 1/n && \text{si} && 3mS_m < \Delta\sigma
 \end{aligned}$$

où S_m est la contrainte maximale admissible et n et m deux constantes dépendant du matériau.

Les valeurs S_m , n et m sont fournies dans l'opérateur *DEFI_MATERIAU* [U4.43.01] sous le mot clé facteur *FATIGUE* et les opérandes *SM_KE_RCCM*, *N_KE_RCCM* et *M_KE_RCCM*.

3.7 Opérande DOMMAGE

Pour calculer le dommage subi par une structure en un point, diverses méthodes sont disponibles [R7.04.01].

3.7.1 Méthodes basées sur des essais uniaxiaux : méthode de Wöhler, méthode de Manson-Coffin, méthodes de Taheri

Ces méthodes ont pour point commun de déterminer une valeur de dommage à partir de l'évolution au cours du temps d'une **composante scalaire** caractérisant l'état de contrainte ou de déformation de la structure.

Cela ne signifie pas que l'état de contraintes ne peut pas être multiaxial, mais seulement que pour le calcul du dommage on a choisi une composante uniaxiale caractérisant l'état de contrainte ou de déformation (contrainte de von Mises signée, invariant d'ordre 2 signé du tenseur des déformations, ...).

Les méthodes de Manson-Coffin et de Taheri s'appliquent sur des chargements en déformations.

La méthode de Wöhler s'applique, quant à elle, à des chargements en contraintes.

◇ DOMMAGE = 'WOHLER' ,

Pour une histoire de contraintes associée à un chargement uniaxial, le nombre de cycles à la rupture est déterminé à l'aide de la courbe de Wöhler du matériau $N_{rupt} = \text{WOHLER} \frac{\Delta\sigma}{2}$.

La courbe de Wöhler du matériau doit être introduite dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous une des trois formes mathématiques possibles [R7.04.01] :

- fonction discrétisée point par point (mot clé facteur `FATIGUE`, opérande `WOHLER`),
- forme analytique de Basquin (mot clé facteur `FATIGUE`, opérandes `A_BASQUIN` et `BETA_BASQUIN`),
- forme "zone courante" (mot clé facteur `FATIGUE`, opérandes `E_REFE`, `A0`, `A1`, `A2`, `A3` et `SL` et mot clé facteur `ELAS` opérande `E`).

◇ DOMMAGE = 'MANSON_COFFIN' ,

Pour une histoire de chargement uniaxiale de type déformations, le nombre de cycles à la rupture est déterminé à l'aide de la courbe de Manson-Coffin du matériau

$$N_{rupt} = \text{MANSON_COFFIN} \frac{\Delta\varepsilon}{2} .$$

La courbe de Manson-Coffin du matériau doit être introduite dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] (mot clé facteur `FATIGUE`, opérande `MANSON_COFFIN`).

◇ DOMMAGE = 'TAHERI_MANSON' ,

Cette méthode de calcul du dommage ne s'applique qu'à des chargements en déformations.

Soient n cycles élémentaires (extraits par une méthode de comptage) de demi-amplitude $\frac{\Delta\varepsilon_1}{2}, \dots, \frac{\Delta\varepsilon_n}{2}$.

La valeur du dommage élémentaire du premier cycle est déterminée par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin du matériau.

Le calcul du dommage élémentaire des cycles suivants est effectué par l'algorithme décrit ci-dessous :

- Si $\frac{\Delta\varepsilon_{i+1}}{2} \geq \frac{\Delta\varepsilon_i}{2}$

le calcul du dommage élémentaire du cycle $(i+1)$ est déterminé par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin du matériau,

- Si $\frac{\Delta\varepsilon_{i+1}}{2} < \frac{\Delta\varepsilon_i}{2}$

on détermine :

$$\frac{\Delta\sigma_{i+1}}{2} = \text{Fnappe} \frac{\Delta\varepsilon_{i+1}}{2}, \text{Max}_{j < i} \frac{\Delta\varepsilon_j}{2}$$

$$\frac{\Delta\varepsilon_{i+1}^*}{2} = \text{Ffonc} \frac{\Delta\sigma_{i+1}}{2}$$

où :

Fnappe est une nappe introduite sous l'opérande TAHERI_NAPPE,

Ffonc est une fonction introduite sous l'opérande TAHERI_FONC.

La valeur du dommage du cycle $(i + 1)$ est obtenue par interpolation de $\frac{\Delta \varepsilon_{i+1}^*}{2}$ sur la courbe de Manson-Coffin du matériau.

$N_{rupt_{i+1}}$ = nombre de cycles à la rupture du cycle $(i + 1)$

$$= \text{MANSON_COFFIN} \frac{\Delta \varepsilon_{i+1}}{2}$$

et $Dom_{i+1} = \text{dommage du cycle } (i + 1) = 1 / N_{rupt_{i+1}}$.

La courbe de Manson-Coffin du matériau doit être introduite dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] (mot clé facteur FATIGUE, opérande MANSON_COFFIN).

◇ DOMMAGE = 'TAHERI_MIXTE' ,

Cette méthode de calcul du dommage ne s'applique qu'à des chargements en déformations.

Soient n cycles élémentaires (extraits par une méthode de comptage) de demi-amplitude

$$\frac{\Delta \varepsilon_1}{2}, \dots, \frac{\Delta \varepsilon_n}{2}.$$

La valeur du dommage élémentaire du premier cycle est déterminée par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin du matériau.

Le calcul du dommage élémentaire des cycles suivants est effectué par l'algorithme décrit ci-dessous :

- Si $\frac{\Delta \varepsilon_{i+1}}{2} \geq \frac{\Delta \varepsilon_i}{2}$

le calcul du dommage élémentaire du cycle $(i + 1)$ est déterminé par interpolation sur la courbe de Manson-Coffin.

- Si $\frac{\Delta \varepsilon_{i+1}}{2} < \frac{\Delta \varepsilon_i}{2}$

on détermine :

$$\frac{\Delta \sigma_{i+1}}{2} = \text{Fnappe} \frac{\Delta \varepsilon_{i+1}}{2}, \text{Max}_{j < i} \frac{\Delta \varepsilon_j}{2}$$

où Fnappe est une nappe introduite sous l'opérande de TAHERI_NAPPE.

La valeur du dommage du cycle $(i + 1)$ est obtenue par interpolation de $\frac{\Delta \sigma_{i+1}}{2}$ sur la courbe de Wöhler du matériau.

$N_{rupt_{i+1}}$ = nombre de cycles à la rupture pour le cycle $(i+1)$

$$= \text{WÖHLER} \quad \frac{\Delta\sigma_{i+1}}{2}$$

et Dom_{i+1} = dommage du cycle $(i+1)$ = $1 / N_{rupt_{i+1}}$.

Cette méthode nécessite les données de la courbe de Wöhler et de la courbe de Manson-Coffin du matériau qui doivent être introduites dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] (mot clé facteur `FATIGUE`).

3.7.2 Méthode de Lemaitre

Cette méthode permet de calculer le dommage $D(t)$ à partir de la donnée du tenseur des contraintes $\sigma(t)$ et de la déformation plastique cumulée $p(t)$.

Cette méthode s'applique donc à des chargements quelconques. Mais elle ne s'utilise donc qu'en post-traitement d'une loi plastique ou viscoplastique ayant p comme variable.

L'évolution de D est définie par :

$$\dot{D} = \frac{1}{(1-D)^2} \frac{1}{3ES} (1+\nu)\sigma_{eq}^2 + \frac{3}{2ES} (1-2\nu)\sigma_H^2 \dot{p} \quad \text{si } p > p_d$$

$$D = 0 \quad \text{sinon}$$

où E : module d'Young, ν : coefficient de Poisson, S : paramètre matériau, σ_{eq} : contrainte équivalente de von Mises, σ_H : pression hydrostatique, p : déformation plastique cumulée et p_d : seuil d'endommagement.

◇ `DOMMAGE = 'LEMAITRE'` ,

Permet de calculer le dommage $D(t)$ à partir de la donnée du tenseur des contraintes $\sigma(t)$ et de la déformation plastique cumulée $p(t)$.

3.8 Opérande `CORR_SIGM_MOYE`

◇ `CORR_SIGM_MOYE =` / `'GOODMAN'` ,
 / `'GERBER'` ,

Cet opérande n'est utilisé que dans le cas du calcul du dommage par la méthode de `WOHLER`.

Si la pièce n'est pas soumise à des contraintes alternées pures ou symétriques, c'est-à-dire si la contrainte moyenne du cycle n'est pas nulle, on peut pondérer la courbe de Wöhler pour calculer le nombre de cycles à la rupture effectifs à l'aide du diagramme de Haigh [R7.04.01].

A partir d'un cycle (S_{alt}, S_m) identifié dans le signal, on calcule la valeur de la contrainte alternée corrigée S'_{alt} .

Si l'on utilise la droite de Goodman

$$S'_{alt} = \frac{S_{alt}}{1 - \frac{\sigma_m}{S_u}}.$$

Si l'on utilise la parabole de Gerber

$$S'_{alt} = \frac{S_{alt}}{1 - \frac{\sigma_m}{S_u}}^2.$$

La valeur de la limite à la rupture du matériau S_u doit être introduite dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] (mot clé facteur `FATIGUE`, opérande `Su`).

3.9 Opérande `TAHERI_NAPPE`

◇ `TAHERI_NAPPE = fnappe,`

Cet opérande permet de spécifier le nom d'une nappe.

$fnappe\left(\frac{\Delta\epsilon}{2}, \epsilon_{\max}\right)$ nécessaire au calcul du dommage par les méthodes `TAHERI_MANSON` et `TAHERI_MIXTE`.

La nappe doit avoir pour paramètres `X` et `EPSI`.

La nappe introduite sous l'opérande `TAHERI_NAPPE` est la courbe d'écrouissage cyclique avec pré-contrainte du matériau.

La courbe d'écrouissage cyclique sans pré-écrouissage, donnée sous le mot-clé `TAHERI_FONC`, doit être obligatoirement une des courbes définissant la nappe. Cette courbe doit être donnée pour `X = 0`.

3.10 Opérande `TAHERI_FONC`

◇ `TAHERI_FONC = ffonc,`

Cet opérande permet de spécifier le nom d'une fonction $ffonc\left(\frac{\Delta\sigma}{2}\right)$ nécessaire au calcul du dommage par la méthode `TAHERI_MANSON`.

Le paramètre de cette fonction doit être `SIGM`.

Cette fonction est la courbe d'écrouissage cyclique du matériau.

3.11 Opérande `MATER`

◇ `MATER = mater,`

Permet de spécifier le nom du matériau `mater` créé par `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01].

Le matériau `mater` doit contenir les valeurs de toutes les données matériaux nécessaires au calcul du dommage.

3.12 Opérande `CUMUL`

◇ `CUMUL = 'LINEAIRE' ,`

Les méthodes de `WOHLER`, `MANSON_COFFIN` et `TAHERI` calculent une valeur de dommage pour chaque cycle élémentaire extrait du chargement uniaxial introduit par l'utilisateur.

L'opérande `CUMUL` permet de demander le calcul du dommage total subi par la structure en un point.

La seule règle disponible est la règle de Miner, qui consiste à sommer tous les dommages élémentaires $D = \sum_i D_i$.

3.13 Opérandes CRITERE

◇ CRITERE = / 'CROSSLAND' ,
/ 'PAPADOPOULOS' ,

Les critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos s'appliquent sur des chargements uniaxiaux ou multiaxiaux **périodiques**.

L'utilisateur introduit les valeurs de chaque composante du tenseur des contraintes en divers instants (t_0, \dots, t_N) , et on suppose que $[t_0, t_N]$ est une période du chargement.

Les chargements doivent être en contraintes.

Le but de ces critères n'est pas de déterminer une valeur de dommage, mais une valeur de critère R_{crit} telle que :

$$\begin{aligned} R_{crit} &\leq 0 \quad \text{pas de dommage,} \\ R_{crit} &> 0 \quad \text{dommage possible.} \end{aligned}$$

On peut cependant déterminer une valeur de dommage par extension [§3.12.3].

3.13.1 Critère de Crossland

$$R_{crit} = \tau a + a P_{\max} - b$$

$$\text{où } \tau a = \frac{1}{2} \text{Max}_{0 \leq t_0 \leq T} \text{Max}_{0 \leq t_1 \leq T} \|\tilde{S}(t_1) - \tilde{S}(t_0)\| = \text{amplitude de cisson}$$

avec \tilde{S} déviateur du tenseur des contraintes σ

$$P_{\max} = \text{Max}_{0 \leq t \leq T} \frac{1}{3} \text{trace } \sigma = \text{pression hydrostatique maximale}$$

$$a = \tau 0 - \frac{d0}{\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad b = \tau 0$$

avec : $\tau 0$ = limite d'endurance en cisaillement pur alterné,

$d0$ = limite d'endurance en traction – compression pure alternée.

3.13.2 Critère de Dang Van-Papadopoulos

$$R_{crit} = k^* + a P_{\max} - b$$

$$\text{où } k^* = \frac{R}{\sqrt{2}} \text{ avec } R \text{ rayon de la plus petite sphère circonscrite au trajet de chargement}$$

dans l'espace des déviateurs de contraintes \tilde{S}

$$R = \text{Max}_{0 \leq t \leq T} \sqrt{(\tilde{S}(t) - C^*) : (\tilde{S}(t) - C^*)}$$

$$\text{où } C^* = \text{Min Max}_{\sqrt{(\tilde{S}(t) - C) : (\tilde{S}(t) - C)}} = \text{centre de l'hypersphère}$$

$$P_{\max} = \text{Max}_{0 \leq t \leq T} \frac{1}{3} \text{trace } \sigma = \text{pression hydrostatique maximale}$$

$$a = \tau 0 - \frac{d0}{\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad b = \tau 0$$

avec : τ_0 = limite d'endurance en cisaillement pur alterné,
 d_0 = limite d'endurance en traction – compression pure alternée.

3.13.3 Opérande COEF_CORR

◇ COEF_CORR = corr ,

Les critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos permettent pour des chargements périodiques de calculer une valeur R_{crit} qui indique s'il y a dommage ou non.

Ces critères ne donnent pas de valeur du dommage, ce qui peut cependant être intéressant.

Pour ce faire, on propose d'utiliser la valeur du critère et la courbe de Wöhler du matériau, en définissant une contrainte équivalente

$$\sigma^* = (R_{crit} + b)^*_{corr}.$$

La valeur du dommage est obtenue en interpolant σ^* sur la courbe de Wöhler du matériau.

Pour qu'il y ait cohérence entre le critère et la courbe de Wöhler, il faut que :

$$\begin{aligned} \sigma^* &\leq \tau_0 && \text{pas de dommage} \\ &> \tau_0 && \text{dommage} \end{aligned}$$

pour une courbe de Wöhler définie en cisaillement et que :

$$\begin{aligned} \sigma^* &\leq d_0 && \text{pas de dommage} \\ &> d_0 && \text{dommage} \end{aligned}$$

pour une courbe de Wöhler définie en traction-compression.

L'utilisateur peut donc spécifier une valeur CORR, en tenant compte du type de courbe de Wöhler dont il dispose.

La valeur prise par défaut est $\frac{d_0}{\tau_0}$ en cohérence avec des courbes de Wöhler en traction-compression.

3.14 Opérande INFO

◇ INFO = / 1,

Impression :

- des cycles élémentaires déterminés par la méthode de comptage choisie par l'utilisateur,
- des dommages élémentaires associés à chaque cycle pour les méthodes WOHLER, MANSON_COFFIN et TAHERI,
- des dommages de LEMAITRE en chaque point de calcul,
- du dommage total (si l'utilisateur a demandé son calcul).

◇ INFO = / 2,

Impression :

- de l'histoire de chargement introduite par l'utilisateur sous les opérandes SIGM et EPSI,
- des pics extraits de l'histoire de chargement (introduit sous les opérandes SIGM et EPSI),
- des cycles élémentaires déterminés par la méthode de comptage choisie par l'utilisateur,
- des dommages élémentaires associés à chaque cycle pour les méthodes WOHLER, MANSON_COFFIN et TAHERI,
- des dommages de LEMAITRE en chaque point de calcul,
- du dommage total (si l'utilisateur a demandé son calcul).

Les impressions sont faites dans le fichier message.

3.15 Opérande TITRE

◇ TITRE = titre
Titre associé à la table.

3.16 Table produite

L'opérateur *POST_FATIGUE* crée une table qui est différente suivant les calculs de post-traitement effectués :

- **Chargement uniaxial** (méthodes Wöhler, Manson-Coffin et Taheri).

La table comprend cinq paramètres :

NB_CYCL	:	nombre de cycles élémentaires extraits par la méthode de comptage,
VALE_MIN	:	valeurs des contraintes ou déformations minimales de chaque cycle élémentaire,
VALE_MAX	:	valeurs des contraintes ou déformations maximales de chaque cycle élémentaire,
DOMMAGE	:	valeurs du dommage pour chaque cycle élémentaire,
DOMM_CUMU	:	valeur du dommage total après cumul sur tous les cycles élémentaires.

- **Chargement périodique** (critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos).

La table comprend cinq paramètres :

CRITERE	:	valeur du critère
PRES_HYDRO_MAX	:	valeur de la pression hydrostatique maximale,
AMPLI_CISSION	:	valeur de l'amplitude de cission τ_a (si calculée),
RAYON_SPHERE	:	valeur du rayon de la sphère circonscrite au chargement k^* (si calculée),
DOMMAGE	:	valeur du dommage de Wöhler (si demandé par l'utilisateur).

- **Chargement quelconque** (dommage de Lemaitre).

La table comprend deux paramètres :

DOMMAGE	:	valeur du dommage en chaque point de discrétisation du chargement,
DOMM_CUMU	:	valeur du dommage total (si demandé par l'utilisateur).

La commande *IMPR_TABLE* [U4.91.03] permet d'imprimer la table produite.

4 Exemples

4.1 Calcul du dommage de Wöhler (avec correction de la contrainte moyenne)

```
% Définition du chargement
taun = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE      = ( 0. ,      50. ,
                  1. ,      600. ,
                  2. ,      50. ,
                  3. ,     - 500. ,
                  4. ,      50. , ))

% Définition de la courbe de Wöhler
wohl = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA      = 'SIGM' ,
    INTERPOL       = 'LOG' ,
    PROL_DROIT     = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    VALE           = (138. , 1000000. ,
                      :      :
                      .      .
                      2900. , 10. , ))

% Définition du Matériau
mat = DEFI_MATERIAU (
    FATIGUE = _F (WOHLER = wohl)
    RCCM    = _F (SU      = 850. ))

% Calcul de dommage
TABLE = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT = 'UNIAXIAL' ,
    HISTOIRE    = _F ( SIGM = taun ),
    COMPTAGE    = 'RCCM' ,
    MATER       = mat ,
    DOMMAGE     = 'WOHLER' ,
    CUMUL       = 'LINEAIRE' ,
    INFO        = 2 )
```

Cet exemple est issu du test [V9.01.100].

4.2 Calcul du dommage de Taheri

```
% Définition du chargement
taun = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA      = 'INST' ,
    PROL_DROITE    = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    VALE           = ( 0. , 0. ,
                      1. , 3.5,
                      2. , 3. ,
                      3. , 3.5,
                      4. , 3. ,
                      5. , 3.5,
                      6. , 1. ,
                      7. , 2.5,
                      8. , 0. ,
                      9. , 0.5, ))

% Définition de la fonction Ffonc : courbe d'écrouissage cyclique du matériau
f_eps = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA      = 'SIGM' ,
    PROL_DROITE    = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    VALE           = ( 0. , 0.,
                      1000., 10.,)
    TITRE          = 'Fonction de Taheri' )

% Définition de la nappe Fnappe : courbe d'écrouissage cyclique avec pré-
contrainte du matériau
f_epsmx = DEFI_NAPPE (
    NOM_PARA      = 'X' ,
    PROL_DROITE    = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    PARA           = (0.5 , 1.,),
    NOM_PARA_FONC = 'EPSI' ,
    DEFI_FONCTION = (
        _F( PROL_DROITE = 'LINEAIRE' ,
            PROL_GAUCHE = 'LINEAIRE' ,
            VALE         = (0. , 25.,
                          10. , 525.,)),
        _F ( PROL_DROITE = 'LINEAIRE' ,
            PROL_GAUCHE = 'LINEAIRE' ,
            VALE         = ( 0. , 50.,
                          10. , 550.,      )),
    TITRE = 'NAPPE DE TAHERI' )
```

Titre : *Opérateur POST_FATIGUE*
Auteur(s) : **A.M. DONORE**

Date : 30/01/03
Clé : U4.83.01-D Page : 18/22

```
% Définition de la courbe de Wöhler
f_wohl = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA      = 'SIGM' ,
    PROL_DROITE    = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    VALE           = (0. ,                200000. ,
                     200. ,                0. ,),
    TITRE          = 'FONCTION DE WOHLER' )

% Définition de la courbe de Manson-Coffin
f_mans = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA      = 'EPSI' ,
    PROL_DROITE    = 'LINEAIRE' ,
    PROL_GAUCHE    = 'LINEAIRE' ,
    VALE           = (0. ,                200000. ,
                     2. ,                0. ,),
    TITRE          = 'FONCTION DE MANSON-COFFIN' )

% Définition du matériau

mat0 = DEFI_MATERIAU (
    FATIGUE = _F (WOHLER      = f_wohl,
                 MANSON_COFFIN = f_mans))

% Calcul du dommage
tabl1 = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT      = 'UNIAXIAL' ,
    HISTOIRE         = _F (EPSI = taun),
    COMPTAGE         = 'RAINFLOW' ,
    DOMMAGE          = 'TAHERI_MANSON' ,
    TAHERI_FONC      = f_eps ,
    TAHERI_NAPPE     = f_epsmx ,
    MATER            = mat0 ,
    CUMUL             = 'LINEAIRE' ,
    INFO             = 2
)

tabl2 = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT      = 'UNIAXIAL' ,
    HISTOIRE         = _F (EPSI = taun),
    COMPTAGE         = 'RAINFLOW' ,
    DOMMAGE          = 'TAHERI_MIXTE' ,
    TAHERI_NAPPE     = f_epsmx ,
    MATER            = mat0 ,
    CUMUL             = 'LINEAIRE' ,
    INFO             = 2
)
```

Cet exemple est issu du test [V9.01.108].

4.3 Calcul des critères de Crossland et Dang Van-Papadopoulos

```
% Définition du chargement
taun1 = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE     = (1. , 411.,
                2. , 0.,
                3. , -411.,))

taun2 = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE     = (1. , 205.,
                2. , 0.,
                3. , -205.,))

taun3 = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE     = (1. , 0.,
                2. , 0.,
                3. , 0.,))

% Définition du matériau
mat0 = DEFI_MATERIAU (
    FATIGUE = _F (WOHLER = whol,
                  D0     = 540.97,
                  TAU0    = 352., ))

% Calcul du critère de Crossland
table1 = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT = 'PERIODIQUE' ,
    HISTOIRE    = _F ( SIGM_XX = taun1 , SIGM_XY = taun2,
                      SIGM_YY = taun3 , SIGM_XZ = taun3,
                      SIGM_ZZ = taun3 , SIGM_YZ = taun3 ),

    CRITERE = 'CROSSLAND' ,
    MATER   = mat0,
    INFO    = 2
)

% Calcul du critère de Dang Van-Papadopoulos
table2 = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT = 'PERIODIQUE' ,
    HISTOIRE    = _F ( SIGM_XX = taun1,
                      SIGM_YY = taun3,
                      SIGM_ZZ = taun3,
                      SIGM_XY = taun2,
                      SIGM_XZ = taun3,
                      SIGM_YZ = taun3 ),

    CRITERE = 'PAPADOPOULOS' ,
    MATER   = mat0,
    INFO    = 2
)
```

Cet exemple est issu du test [V9.01.107].

4.4 Calcul du dommage de Lemaitre

% Définition du chargement

```
taun1 = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE      = (      43.11 ,          300. ,
                    100.   ,          300. ,
                    1000.  ,          300. ,
                    10000. ,          300. ,
                    20000. ,          300. ,
                    21000. ,          300. ,
                    22000. ,          300. ,
                    22200. ,          300. ,
                    22400. ,          300. , ))
```

```
taun2 = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE      = (      43.11 ,          0. ,
                    100.   ,          0. ,
                    1000.  ,          0. ,
                    10000. ,          0. ,
                    20000. ,          0. ,
                    21000. ,          0. ,
                    22000. ,          0. ,
                    22200. ,          0. ,
                    22400. ,          0. , ))
```

```
t_epsp = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE      = (      43.11 ,          0.019996,
                    100.   ,          0.046384,
                    1000.  ,          0.46384 ,
                    10000. ,          4.6384 ,
                    20000. ,          9.2768 ,
                    21000. ,          9.74064 ,
                    22000. ,         10.20448 ,
                    22200. ,         10.297248,
                    22400. ,         10.390016, ))
```

```
t_temp = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'INST' ,
    VALE      = (      43.11 ,          20. ,
                    100.   ,          20. ,
                    1000.  ,          20. ,
                    10000. ,          20. ,
                    20000. ,          20. ,
                    21000. ,          20. ,
                    22000. ,          20. ,
                    22200. ,          20. ,
                    22400. ,          20. , ))
```

```
t_e = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'TEMP' ,
    VALE      = ( 20. ,          2.E+5, ),
    PROL_DROITE = 'CONSTANT' ,
    PROL_GAUCHE = 'CONSTANT' ,)
```

Titre : Opérateur *POST_FATIGUE*
Auteur(s) : **A.M. DONORE**

Date : 30/01/03
Clé : *U4.83.01-D* Page : 21/22

```
t_nu = DEFI_FONCTION (
    NOM_PARA = 'TEMP' ,
    VALE      = ( 20. ,          0. , ),
    PROL_DROITE = 'CONSTANT' ,
    PROL_GAUCHE = 'CONSTANT' )

t_s = DEFI-FONCTION (
    NOM_PARA = 'TEMP' ,
    VALE      = ( 20. ,          7. , ),
    PROL_DROITE = 'CONSTANT' ,
    PROL_GAUCHE = 'CONSTANT' , )

mat1 = DEFI_MATERIAU (
    ELAS_FO = _F ( E          = t_e,
                  NU         = t_nu ),
    DOMMA_LEMAITRE = _F ( S          = t_s,
                        EPSP_SEUIL  = 0.02 )
    )

TAB_1 = POST_FATIGUE (
    CHARGEMENT = 'QUELCONQUE' ,
    HISTOIRE = _F ( SIGM_XX = taun1 ,   SIGM_XY = taun2,
                  SIGM_YY = taun2 ,   SIGM_XZ = taun2,
                  SIGM_ZZ = taun2 ,   SIGM_YZ = taun2,
                  EPSP    = t_epsp,
                  TEMP     = t_temp ),

    MATER      = mat1,
    DOMMAGE    = 'LEMAITRE' ,
    INFO       = 2
    )
```

Cet exemple est issu du test [V9.01.109].

On peut trouver d'autres exemples dans les tests :

[V9.01.101] : Calcul du dommage / méthode Rainflow.

[V9.01.102] : Fatigue avec différentes méthodes comptage.

[V9.01.103] : Fatigue comptage par méthode Rainflow norme AFNOR.

Page laissée intentionnellement blanche.